

透明耐磨地坪聚脲塗料 MICSIL 7000

產品敘述

MICSIL 7000 由天門冬氨酸酯樹脂、異氰酸酯固化劑及各種助劑等組成。可薄塗或厚膜施工，一次可施作 5mm 厚度。與環氧樹脂、聚脲及聚氨酯皆有良好之接著性。完成後塗膜具有極佳的曲撓性、耐水性、耐衝擊性、耐化學性與耐紫外線照射。施工方便且乾燥迅速。適用於各類型地坪之面塗，如：壓花地坪、彩片地坪...等等。

應用

可用於環氧地坪、聚氨酯地坪、聚脲地坪、自平水泥...等類型地坪之面塗。

表面之處理

施作的區域應該被清潔乾淨，沒有任何的油污、油脂、灰塵、泥土等會影響接著的物質。假使施作表面有明顯裂縫或孔洞，必須先進行修補。清潔乾淨後，必須讓施工面充分乾燥後再進行施作。

施作應用

使用配比：

刷、滾塗、抹塗 — 主劑：固化劑=10：7（重量比，使用前請攪拌均勻）。若要延長現場操作時間，可酌量添加 5%以內的稀釋劑(二甲苯或丁酯)調整工作性。

可施作時間：

在 20°C 環境下，可操作時間約 30 分鐘。

施工條件：

環境溫度： -15°C-30°C，環境濕度：≤85%

底材溫度： 必須大於空氣露點溫度 3°C 以上

乾燥時間及塗裝間隔：

薄塗狀況下，指觸乾燥約 2 小時，約 8 小時即可有步行強度。

上述資料僅供指導，實際乾燥時間/覆塗前的時間隔時間可長可短，取決於漆膜厚度、通風狀況、濕度...等等。若有添加稀釋劑，則會乾燥時間延長。

透明耐磨地坪聚脲塗料 MICSIL 7000

塗覆率

理論值：1 平方米/Kg/1mm(不添加細砂的狀況下)

實際值：與表面處理，外界環境，施工方法等多種因素有關

工具清潔

當塗料還未乾燥時，可用二甲苯清潔。當處理一些易燃物時需小心謹慎。

注意事項

避免接觸皮膚和眼睛。如果接觸到皮膚，應用適當的清洗劑清洗。如果接觸到眼睛，應用大量水沖洗並立即就醫。保證良好的通風。塗料中含有可燃物質。請遠離火花並禁止在臨近工區吸煙，現場遵守一切健康安全規定。

包裝

主劑：20KG

固化劑：14KG

顏色

略帶混濁之透明色。