

耐黃變透明防水膠

免克漏 TH075W

產品敘述

免克漏 TH075W 是單液溶劑型室外用的透明防水膜，它是由抗黃變的矽氧烷與丙烯酸樹脂所共聚合而成的，具有好的滲透性與形成高光澤的薄膜。此材料在牆面施作後形成無交接縫的透明薄膜，可提供防水與防止細微裂縫的功能。



產品優點與特性

- 形成具有彈性及高光澤度的塗層。
- 耐酸鹼及耐候性佳。
- 對石材、磁磚、金屬、玻璃表面都有極佳的接著性。
- 極低之吸水率。
- 降低風化作用與表面的鹼反應。

建議使用

石材和磁磚等牆面表面的透明防水處理。

物理性質

固成分	33±1%
外觀	透明
閃火點	29°C

技術資料

測試項目	測試方法	測試結果
水蒸氣透氣率	ASTM E96	0.282 Perms
密著性	CNS 10757	100/100(無剝落)
曲撓性(軸棒直徑6mm)	CNS 10757	無龜裂、剝離

施作指導

表面準備

表面必須處理至無髒污與沒有一些有機微生物的痕跡。裂縫必須修補。鹼反應的結晶物必須以弱酸清除。

耐黃變透明防水膠

免克漏 TH075W

表面施作

以刷子或滾筒施作至少兩層。第一層乾燥後再施作第二層。

注意

免克漏 TH075W 不能在潮濕的表面施作。

塗覆率

依據施作面材質的變化而有所不同，對於高密度的材質，如：混凝土表面，每公斤的材料可施作3平方公尺，對於低密度的表面，如：多孔隙的磚面，每公斤的材料可施作0.5平方公尺，我們建議在施作之前最好先以1-2平方公尺的區域先做測試。

注意事項

吸入過多的氣體會造成呼吸道的刺激，中樞神經系統的退化與過敏反應。建議若暴露在未到非常刺激的環境下，充分維持氣體的流通。避免接觸皮膚、眼睛和衣物。當使用或分裝材料時，穿戴保護的橡膠手套和護目鏡。在使用之前，清洗弄髒的衣物。

更多的資料，請參照物質安全資料表。

急救措施

1. **皮膚接觸** - 以肥皂和清水沖洗受污染的地方。
2. **眼睛接觸** - 立刻以大量清水沖洗眼睛十分鐘，之後送醫治療。
3. **吸入** - 假使不適的症狀發生，移往清新空氣的地方。假使呼吸困難，尋求醫師治療。
4. **誤食** - 立刻尋求醫師治療。

工具清潔

使用溶劑清洗設備。使用肥皂水清潔皮膚。

儲存

免克漏 TH075W 應儲存於一般室溫下(最低10°C，最高35°C)，保持乾燥並不要受到陽光直射。假使符合以上條件，而且又未開封的話，可以儲存一年。

包裝

免克漏 TH075W 為15公斤金屬桶裝。

Read Material Safety Data Sheets before
Using this product.

耐黃變透明防水膠

免克漏 **TH075W**